

Sika® Rojo, Sika® Blanco

PINTURAS EMULSIONADAS DE RESINA VINYL/ACRILICA

DESCRIPCION

Pinturas emulsionadas en agua con base en resina vinyl/acrílica, pigmentadas, elásticas, de baja viscosidad.

USOS

Como acabado de protección de reducciones permeables asfálticas. También puede usarse como membrana de baja permeabilidad sobre losas y enladrillados o pintura decorativa para muros y fachadas.

VENTAJAS

- Por su baja viscosidad permite su aplicación por medio de aspersores de baja presión.
- Es de gran resistencia al intemperismo y su color permanece por largo tiempo.
- No pierden su elasticidad y tienen alta reflectividad a los rayos solares, lo que protege de la acción degradante a los materiales cubiertos con esta membrana.

MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie:

La superficie asfáltica deberá estar limpia, seca, libre de agua o solventes.
La superficie de concreto y enladrillado deberá estar limpia, seca y libre de agua encharcada.

Preparación del producto:

El **Sika Rojo** y el **Sika Blanco** vienen listos para su uso. Remezclar el producto antes de la aplicación.

Aplicación:

La aplicación se puede hacer con aspersores, brocha de pelo o rodillos, cubriendo toda el área a tratar en una sola mano y con el rendimiento indicado.
Si se usa sobre enladrillado, concreto u otro material absorbente, deberá darse una primera mano con el material diluido en agua en proporción 1:1 y cuando éste haya secado aplicar una segunda mano con el material sin diluir. La limpieza se efectúa con agua cuando el producto está aún fresco, el material endurecido se remueve con **Sika Limpiador**.

Rendimiento:

Cuando se aplica sobre **Igol Techo** o **Emulsika**, cubre de 3 a 4 m^2/l. Sobre enladrillado cubre de 4 a 6 m^2/l.

DATOS TECNICOS

Color:	Rojo, blanco.
Densidad:	Sika Rojo: 1,16 kg/l aprox. Sika Blanco:1,2 kg/l aprox.
Temperatura de aplicación:	+5°C a +40°C

PRECAUCIONES

No se use diluido sobre superficies asfálticas.
Para la aplicación de la capa protectora final de **Sika Rojo** o **Sika Blanco** en sistemas de reducción de per-meabilidad asfálticos, el tiempo de espera es de 5 a 6 días para el secado total de las capas asfálticas.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

En caso de contacto con la piel lavar la zona afectada inmediatamente con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos lavar inmediatamente con agua abundante durante 15 minutos y acudir inmediatamente al médico. En caso de ingestión no provocar el vómito y acudir inmediatamente al médico. Para mayor información y en caso de derrames consulte la ho-ja de seguridad.

ALMACENAMIENTO

Un año en su envase original, en lugar fresco y bajo techo.

DCT-HT-5188,5187-12-99

ADVERTENCIA:

Todos nuestros productos han sido desarrollados y fabricados con toda la precaución razonable de acuerdo a normas de exactitud y calidad de Sika. La información que suministramos es correcta de acuerdo con nuestra experiencia; los productos tal como se venden, cumplen los fines para los cuales han sido fabricados. No obstante, no se responde por variaciones en el método de empleo, por condiciones en que sean aplicados, cuando la vigencia del producto esté vencida, si son utilizadas en forma que afecten la salud o cualquier patente propiedad de otros. Para sus usos especializados o cuando surjan dudas en cuanto al uso o aplicación de un producto, deberá consultarse al **Departamento Técnico de Sika**.

Regional Guadalajara:
Calle Toneles No. 2761
Fracc. Industrial El Álamo
Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44490
Tels. y Fax: (01 3) 666-28-02, 666-28-03, 666-28-05.
E-mail: sikagdl@sika.com.mx

Regional Hermosillo:
Periférico Poniente No. 112
Col. Raquet Club
Hermosillo, Sonora.
C.P. 83200
Tels. y Fax: (01 6) 260-51-00, 218-50-55.
E-mai: sikahmo@sika.com.mx

Regional Bajío:
(Oficinas Generales y Planta)
Carretera Libre a Celaya Km 8,5
Fracc. Ind. Balvanera C.P. 76920
Corregidora, Querétaro.
Tels.: (01 4) 238-58-00, 225-01-22.
Fax: (01 4) 225-05-37.
E-mail: bajio.regional@mx.sika.com

Regional Monterrey:
Tercera Avenida No. 981
Col. Zimix Norte
Santa Catarina, Nuevo León.
C.P. 66350
Tels.: (01 8) 390-19-06, 390-19-07.
Fax: (01 8) 390-19-08.
E-mail: sikamty@sika.com.mx

Regional Naucalpan:
Blvd. Manuel Ávila Camacho No.675
Fracc. Ind. Alce Blanco
Naucalpan, Edo. de México
C.P. 53370
Tels.: (01) 5576-90-00, 5576-63-11.
Fax: (01) 5576-61-45.
E-mail: sikanau@sika.com.mx